



Crta. C-66 km. 12; P.I. Rissec Sector Sud - 17121 Corçà (Girona) - Spain
Tel 972630102 - Fax 972630855 - www.argilescolades.com

ARCILLA ROJA CHAMOTADA 0-0,7mm

PASTA CERAMICA DE COCCION ROJA
Red Firing Ceramic Body/ Pâte céramique rouge

MASA PLÁSTICA CON UN 18 - 21% HUMEDAD
Plastic body with a content about 18 - 21% / Pâte plastique avec 18 - 21% d'eau

APLICACIÓN: PARA USO NORMAL, PRENSADO Y EXTRUSION
For hand-working, pressing and extrusion / Pour usage a la main, presage et extrusion

PROPIEDADES EN CRUDO / Green properties / Propietés en crú	
CONTRACCION DE SECADO - Drying shrinkage - Retrait de sechage	6 - 6,5 %
CALCIMETRIA - Carbonate content - Calcimétrie	1 - 2 %
CANTIDAD DE CHAMOTA - Contient de chamotte - Grog content	25%
PROPIEDADES EN COCIDO / Fired properties / Propietés après cuisson	
COLOR EN COCIDO - Fired colour - Couleur cuit	ROJO-RED
TEMPERATURA DE COCCION - Firing Temperature - Temp. De cuisson	980° - 1020°
ABSORCIÓN DE AGUA - Water absorption - Absorption d'eau	12 - 16%
CONTRACCIÓN DE COCCIÓN - Firing shrinkage - Retrait á cuit	0,7 - 1 %
ANÁLISIS QUÍMICO - Chemical analysis - Analyse chimique	
SiO ₂	51,70%
Al ₂ O ₃	18,62%
Fe ₂ O ₃	2,36%
CaO	11,65%
MgO	1,42%
Na ₂ O	1,73%
K ₂ O	4,31%
Pérdida por calcinacion a 1000°C	8,21%